## 特許協力条約

PCT

REC'D 2.6 MAY 2005

	~~~	
	PCT	
WIPO	101	
V V I I 🔾	The same of the sa	۰

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第 12 条、法施行規則第 56 条) [PCT36 条及びPCT規則 70]

		· ·				
今後の手続き	については、様式PCT/」	「PEA/416を参照すること。				
		T				
	ı	<b>優先日</b>				
(日.月.年)	11.06.2004	(日.月.年) 13.06.2003				
		(4.77.47 13. 00. 2003				
国際特許分類(IPC) Int.Cl.7 C08J5/18, C08L101/00, C08L23/00, C08L23/00						
C08L53/02, B32B25/08//C08L101.00, C08L15/00,						
		, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>				
, т	C D #=+A+L	•				
」 これ体丸芸住						
	国際出願日 (日.月.年) 5/18,C0:53/02,B	今後の手続きについては、様式PCT/1 国際出願日 (日. 月. 年) 11.06.2004 5/18,C08L101/00,C08I 53/02,B32B25/08 // C08 JSR株式会社				

1. この報告書 法施行規則	は、PCT 第57条(	`35 条に基づ P C T 36 条)	きこの国際の規定に従	予備審査機 Éい送付する	 関で作成さ る。	ーーー れた国際予	備審查報	告である。		
2. この国際予					3	ペーs	<b>う</b> からなる	5.	•	
3. この報告に a. ▽ 附属	書類は全部	8物件も旅付さ 『で	-	ページであ	<b>っ</b> る。					
が開	正されて、 及び/又は	この報告の記	基礎とされ (PCT規)	た及び/又 則 70.16 及	はこの国際 び実施細則	予備審査機 第 607 号参	態関が認る 照)	た訂正を行	含む明細書	、 請求の範
厂 第	Ⅰ欄4. 及	とび補充欄に対 を機関が認定で	示したよう	に、出願時				目を超えたれ	粛正を含む	ものとこの
	表に関する を含む。 (	補充欄に示う (実施細則第 8		コンピュー	夕読み取りす	可能な形式	による酢	(電子媒体 列表又は配	の種類、数 配列表に関	なを示す)。 連するテー
	第IIII 棚棚 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網	国際予備審査	報告の基礎性又は産業の欠如。) に規定する 献及び説明文献	上の利用で る新規性、				•		れを裏付

国際予備審査の請求費を受理した日 11.04.2005	国際予備審査報告を作成した日 13.05.200	国際予備審査報告を作成した日 13.05.2005			
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915	特許庁審査官(権限のある職員) 天野 宏樹	4 J 9 2 7 2			
東京都千代田区段が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3457			

第 I 欄 報告の基礎			
The Transfer			
1 この国際子供金米却化い			
1. この国際予備審査報告は、	下配に示す場合を除くほか	、国際出願の督語を基礎。	とした。
			•
この報告は、	――― 語による翻訳文を	基礎とした。	•
では、次の日的で促	出された翻訳文の言語であ	る。	
PCT規則12.3及7	<b>タ23.1(b)にいう国際調査</b>		•
「PCT規則12.4にV	いう国際公開		
PCT規則55.2又	は55.3にいう国際予備審査		
0		,	•
2. この報告は下記の出願書類	を基礎とした。 (法第6条	<b>冬(PCT14条)の</b> 規定に	基づく命令に応答するために提出され
た差替え用紙は、この報告にお	いて「出願時」とし、こ $\sigma$	P報告に添付していない。	曲 ノ、叩りに心谷りるにめに促出され
			•
出願時の国際出願書類	Į.		
▶ ▼ 明細寒			
• 24//平個	•		
第1-2	26 ページ、	出願時に提出されたもの	
第	ページ*		And body were the problem was deleted and a single community
第	~>>*	`	刊りで国際予備審査機関が受理したもの
		`	付けで国際予備審査機関が受理したもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの
h the standard			•
第2,8	.10.12 項、	出願時に提出されたもの	
第1,3,4,	6, 7, 9, 11 項*	11 04 2005	づき補正されたもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの
第	項*		付けで国際予備審査機関が受理したもの
			付けで国際予備審査機関が受理したもの
▼ 図面			
第 1-6	2. 2. (177		
笛		出願時に提出されたもの	
一	ペーシノ図 *、	·	付けで国際予備審査機関が受理したもの
A7	ページ/図 *、		付けで国際予備審査機関が受理したもの
配列表又は関連するテ	ープル	)	一
配列表に関する補	i充綱を参照すること。	•	•
	25m 25m 2000		,
2 17 15 15			
3. 🔽 補正により、下記の書	質が削除された。		
丁 明細書	Arto	•	
	第		ページ
- 4-14		5 ŋ	·
図面	第·		・ ページ/図
配列表(具体的に	記載すること)		
配列表に関連する	テーブル(具体的に記載す	-ること) <del></del>	
•			
4. 「この報告は、補充棚に対	示したように、この報告に	添付されかつ以下に示し	と補正が出願時における開示の範囲を超
えてされたものと認めは	oれるので、その補正がさ	れなかったものとして作品	た補正が出願時における開示の範囲を超 なした。 (PCT規則 70.2(c))
UD 6mets			
明細書	第	~~	ージ
前求の範囲	277		
図面	×2	~	ージ/図 .
配列表(具体的に語	記載すること)		
<b>配列表に関連する</b>	テーブル(具体的に配載す	ること)	
			i
* 4. に該当する場合、その用紙	氏に "superseded" と記入	されることがあっ	
		10 0/00	l l

第V欄 新規性、進歩性又は産業 それを裏付ける文献及び	上の利用可能性についての? 説明	法第 12 条 (PCT35 条(2)) に定める見解	
1. 見解			
新規性(N)	請求の範囲 請求の範囲	2,3,10-12 1,4,6-9	有 無
進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲	1-4, 6-12	有 無
産業上の利用可能性 ( I A)	請求の範囲 請求の範囲	1-4, 6-12	有

## 文献及び説明(PCT規則 70. 7)

文献1: JP 2002-371136 A (株式会社クラレ)

2002. 12. 26

文献2:JP 04-030120 A (藤森工業株式会社)

1992. 02. 03

文献3: JP 2000-056694 A (クレハエラストマー株式会社)

2000.02.25

請求項1,4,6-9は、国際調査報告で引用した文献1に記載されているから、新規性を 有しない。文献1には、水添スチレン系エラストマー100質量部に対して、ゴム用軟化剤 3000質量部以下を溶融混合して得られるエラストマー組成物が開示されており、実施例 1としてプロセスオイルを600質量部配合した例が記載されている。文献1記載の前記「 水添スチレン系エラストマー」はスチレンーブタジエンプロック共重合体の水素添加物(文 献1の【0019】を参照)であり、本出願の実施例で用いられている「共役ジエンの水添 ブロック重合体」に相当する熱可塑性エラストマー成分である。そして、文献1には前記組 成物の物性に関して、透明性に優れること、柔軟性、ゴム弾性、耐候性、機械的強度及び成 形加工性に優れることが記載されており、前記組成物のペレットを溶融成形して得た厚み2 mmのシートのヘーズが20%以下であることも記載されている。エラストマーの組成が本 願発明品と特段相違しないので、文献1記載のシートの全光線透過率も本願の請求項1記載 の値と同程度になると考えられる。

請求項2,3,10-12は、国際調査報告で引用した文献1及び文献2,3により、進 歩性を有しない。文献 1 には、エラストマー組成物の用途先としてAV・家電機器用途、OA・事務機器用途等が例示されているから、引用文献1記載の透明性及びゴム弾性を有する エラストマー組成物のシートを文献2,3に示されたようなディスプレー保護用シートとし て使用することは、当業者が容易に想到し得た程度のことである。

## 日本国特許庁 11. 4. 2005

## 請求の範囲

- [1] (補正後) 共役ジエンの水添プロック重合体、エチレン・αーオレフィン系ゴム、ニトリル系ゴム、アクリル系ゴム、熱可塑性ポリオレフィンエラストマー、熱可塑性ポリウレタンエラストマー、熱可塑性ポリエステルエラストマー、ポリアミドエラストマー、及びジエン系エラストマーの1種又は2種以上である熱可塑性エラストマー成分(A)100質量部に対し、液状材料(B)を500~5000質量部含み、25℃、肉厚0.5mmにおける全光線透過率が90%以上である透明軟質組成物層からなることを特徴とする透明シート。
- [2] 上記透明軟質組成物層の少なくとも一方の表面に透明樹脂層を備える請求項1記載の透明シート。
- [3] (補正後)上記透明軟質組成物層及び上記透明樹脂層のうちの表出面の少なくとも 一方の表面に剥離可能な保護フィルム層を有する請求項2記載の透明シート。
- [4] (補正後)上記透明軟質組成物層の厚さが2.0mm以下であり、且つ、全体の厚さが10mm以下である請求項2記載の透明シート。
- [5] (削除)
- [6] (補正後)上記共役ジエンの水添ブロック重合体は、ビニル結合含量がブロック中の5~25%であるブタジエン重合体ブロック(I)、及び共役ジエンと他のモノマーとの質量割合が100~50/0~50であり、ビニル結合含量が25~95質量%である重合体ブロック(II)をそれぞれ分子中に少なくとも1つ有するプロック重合体が水素添加されてなる水添ブロック重合体である請求項1記載の透明シート。
- [7] (補正後)上記熱可塑性エラストマー成分(A)は、更に他のエラストマー(A-2)を含む請求項1記載の透明シート。
- [8] 上記液状材料(B)は、40℃における動粘度が500mm²/s以下であり、
  -100~50℃で不揮発性の液状材料である請求項1記載の透明シート。
- [9] (補正後) 共役ジエンの水添プロック重合体、エチレン・αーオレフィン系ゴム、ニトリル系ゴム、アクリル系ゴム、熱可塑性ポリオレフィンエラストマー、熱可塑性ポリウレタンエラストマー、熱可塑性ポリエステルエラストマー、ポリアミドエラストマー、及びジエン系エラストマーの1種又は2種以上である熱可塑性エラス

トマー成分(A) 100質量部に対し、液状材料(B)を500~5000質量部含み、25℃、肉厚0.5mmにおける全光線透過率が90%以上である透明軟質組成物を押出法、コーティング法、キャスト法、プレス法、射出成形法又はインフレーション法によって成形することにより透明軟質組成物層を形成することを特徴とする透明シートの製造方法。

- [10] 上記透明軟質組成物層及び上記透明樹脂層の少なくとも一方の表面に保護フィルムを積層することにより、剥離可能な保護フィルム層を設ける請求項9記載の透明シートの製造方法。
- [11] (補正後) 共役ジエンの水添ブロック重合体、エチレン・αーオレフィン系ゴム、ニトリル系ゴム、アクリル系ゴム、熱可塑性ポリオレフィンエラストマー、熱可塑性ポリウレタンエラストマー、熱可塑性ポリエステルエラストマー、ポリアミドエラストマー、及びジエン系エラストマーの1種又は2種以上である熱可塑性エラストマー成分(A)100質量部に対し、液状材料(B)を500~5000質量部合み、25℃、肉厚0.5mmにおける全光線透過率が90%以上である透明軟質組成物層の少なくとも一方の表面に透明樹脂層を積層することを特徴とする透明シートの製造方法。
- [12] 上記透明軟質組成物層及び上記透明樹脂層の少なくとも一方の表面に保護フィルムを積層することにより、剥離可能な保護フィルム層を設ける請求項11記載の透明シートの製造方法。